



ООО «Химзавод ЭПП»
623750 г. Реж Свердловской обл., ул. Калинина, 6,
Тел/факс: (343)361-09-99, 235-78-99, 361-34-65,
8(34364) 3 42-86, 8-922-109-19-49
www.sigma-kraski.ru e-mail: extrapen@mail.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ грунтовки ВД-АК 0205 «Сигма» ТУ 2316-018-71555820-2015

НАЗНАЧЕНИЕ:

Грунтовка ВД-АК 0205 «Сигма» биоцидная предназначена для создания промежуточного защитного слоя под декоративную отделку водно-дисперсионными красками бетонных, кирпичных, оштукатуренных и деревянных поверхностей в помещениях повышенной влажности (бассейны, аквапарки, общественные бани, предприятия общепита).

Грунтовка ВД-АК 0205 «Сигма» наносится в один или два слоя при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°C при помощи валика, кисти или краскораспылителя.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Перед применением грунтовку перемешивают до однородного состояния и разбавляют до рабочей вязкости водой.

Рабочая вязкость грунтовки должна быть (35-50) секунд (по вискозиметру В3-4) при нанесении кистью или валиком, (25-35) секунд при нанесении пневмоподкаспыванием и (35-45) при безвоздушном распылении. Разбавленная грунтовка должна быть использована в течение суток.

Грунтовка наносится на сухую, очищенную от пыли, грязи, от старых лакокрасочных покрытий поверхность. Свежая штукатурка должна быть хорошо просушенна и зашкурена. При необходимости поверхность дополнительно промывают водой и просушивают.

Работы по нанесению грунтовки необходимо проводить в сухую погоду при температуре не ниже плюс 5°C и не выше 35°C и относительной влажности воздуха не выше 80%.

Не допускается нанесение грунтовки на поверхности, покрытые известковыми или меловыми красками.

После завершения работ рабочий инструмент должен быть промыт водой.

Расход грунтовки в зависимости от способа нанесения и качества окрашиваемой поверхности - 120-180 г/м² по оштукатуренной или бетонной поверхности.

Количество наносимых слоев – один или два. Время сушки между слоями – около 40 - 60 минут, окончательная сушка – 1,0-1,5 часа. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на человека и окружающую среду.

Грунтовка ВД-АК 0205 «Сигма» не является пожароопасным продуктом!

Краску хранить в теплом помещении при плюсовой температуре.

Изложенная в данном документе информация основывается на наших лабораторных тестированиях и практическом опыте. Указанная информация носит общий характер и не учитывает специфику конкретного объекта. Лакокрасочные материалы являются полуфабрикатом и часто используются без контроля со стороны завода изготовителя. В связи с этим ООО «Химзавода ЭПП» не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта и Покупатель утрачивает право на предъявление претензий и удовлетворение требований, связанных с качеством полученных покрытий.



ООО «Химзавод ЭПП»
623750 г. Реж Свердловской обл., ул. Калинина, 6,
Тел/факс: (343)361-09-99, 235-78-99, 361-34-65,
8(34364) 3 42-86, 8-922-109-19-49
www.sigma-kraski.ru e-mail: extrapen@mail.ru
