



ООО «Химзавод ЭПП»
623750 г. Реж Свердловской обл., ул. Калинина, 6,
Тел/факс: (343)361-09-99, 235-78-99, 361-34-65,
8(34364) 3 42-86, 8-922-109-19-49
www.sigma-kraski.ru e-mail: extrapen@mail.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ **краски интерьерной ВД-АК 2101 М «Сигма»** ТУ 2316-018-71555820-2015

НАЗНАЧЕНИЕ:

Краска интерьерная ВД-АК 2101 М «Сигма» морозоустойчивая предназначена для защиты и декоративной отделки интерьеров, потолков гражданских и промышленных зданий и сооружений по бетонным, кирпичным, оштукатуренным и деревянным поверхностям.

Краска интерьерная ВД-АК 2101 М «Сигма» наносится в два или более слоев при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5⁰С при помощи валика, кисти или краскораспылителя.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Перед применением краску перемешивают до однородного состояния и разбавляют до рабочей вязкости водой. В случае хранения краски в зимний период в не отапливаемом складе перед применением необходимо занести ее в теплое помещение на двое суток, после чего тщательно перемешать.

Рабочая вязкость краски должна быть (45-60) секунд (по вискозиметру ВЗ-4) при нанесении кистью или валиком, (30-35) секунд при нанесении пневмораспылением и (35-45) при безвоздушном распылении. Разбавленная краска должна быть использована в течение суток.

Краска наносится на сухую, очищенную от пыли, грязи, от старых лакокрасочных покрытий поверхность. Свежая штукатурка должна быть хорошо просушена и зашкурена. При необходимости поверхность дополнительно промывают водой и просушивают.

Работы по нанесению краски необходимо проводить в сухую погоду при температуре не ниже плюс 5⁰С и не выше 35⁰С и относительной влажности воздуха не выше 80%.

При окрашивании свежих оштукатуренных или бетонных поверхностей рекомендуется разбавление краски для нанесения первого слоя производить до вязкости (20-25) секунд по вискозиметру ВЗ-246 (ВЗ-4). При этом происходит более полное проникновение краски в поры окрашиваемой поверхности и укрепление наружного слоя. Кроме этого снижается общий расход краски на окрасочные работы. Второй слой наносится с рабочей вязкостью.

Не допускается нанесение краски на поверхности, покрытые известковыми или меловыми красками.

После завершения работ рабочий инструмент должен быть промыт водой.

Расход краски в зависимости от цвета, способа нанесения и качества окрашиваемой поверхности - 160-220 г/м² по оштукатуренной или бетонной поверхности.

Количество наносимых слоев – не менее двух.

Предварительного грунтования специальными грунтовками оштукатуренной или бетонной поверхности не требуется.

Время сушки между слоями – около 40 - 60 минут, окончательная сушка – 1,0-1,5 часа. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на человека и окружающую среду.

Краска ВД-АК 2101 М «Сигма» не является пожароопасным продуктом!
Допускается хранение краски в не отапливаемых складских помещениях.



ООО «Химзавод ЭПП»

623750 г. Реж Свердловской обл., ул. Калинина, 6,

Тел/факс: (343)361-09-99, 235-78-99, 361-34-65,

8(34364) 3 42-86, 8-922-109-19-49

www.sigma-kraski.ru e-mail: extrapen@mail.ru

Изложенная в данном документе информация основывается на наших лабораторных тестированиях и практическом опыте. Указанная информация носит общий характер и не учитывает специфику конкретного объекта. Лакокрасочные материалы являются полуфабрикатом и часто используются без контроля со стороны завода изготовителя. В связи с этим ООО «Химзавода ЭПП» не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта и Покупатель утрачивает право на предъявление претензий и удовлетворение требований, связанных с качеством полученных покрытий.
