



ООО «Химзавод ЭПП»
623750 г. Реж Свердловской обл., ул. Калинина, 6,
Тел/факс: (343)361-09-99, 235-78-99, 361-34-65,
8(34364) 3 42-86, 8-922-109-19-49
www.sigma-kraski.ru e-mail: extrapen@mail.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Грунт-эмали ВД-АК 1109 «Сигма»

ТУ 2316-018-71555820-2015

НАЗНАЧЕНИЕ:

Грунт-эмаль ВД-АК 1109 «Сигма» предназначена для антикоррозионной защиты и декоративной отделки металлоконструкций, эксплуатируемых в умеренном, прибрежно-морском климатах, а также в условиях Сибири и Крайнего Севера.

Грунт-эмаль ВД-АК 1109 наносится в два или более слоев при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5⁰С при помощи валика, кисти или краскораспылителя.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Перед применением грунт-эмаль перемешивают до однородного состояния и разбавляют до рабочей вязкости водой.

Рабочая вязкость грунт-эмали должна быть (35-40) секунд (по вискозиметру ВЗ-4) при нанесении кистью или валиком, (25-30) секунд при нанесении пневмораспылением и (30-40) при безвоздушном распылении. Разбавленная эмаль должна быть использована в течение суток.

Грунт-эмаль наносится на металлическую поверхность без предварительного грунтования в два или более слоев при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5⁰С. После завершения работ рабочий инструмент должен быть промыт водой.

Расход грунт-эмали в зависимости от цвета, способа нанесения и качества окрашиваемой поверхности - 180-270 г/м².

Количество наносимых слоев – не менее двух. Время сушки между слоями – около 40 - 60 минут, окончательная сушка – 1,0-1,5 часа. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на человека и окружающую среду.

Грунт-эмаль ВД-АК 1109 «Сигма» не является пожароопасным продуктом!

Эмаль хранить в теплом помещении при плюсовой температуре.

При соблюдении технологии нанесения грунт-эмали ВД-АК 1109 «Сигма» срок эксплуатации покрытия составляет не менее 3 лет.

Изложенная в данном документе информация основывается на наших лабораторных тестированиях и практическом опыте. Указанная информация носит общий характер и не учитывает специфику конкретного объекта. Лакокрасочные материалы являются полуфабрикатом и часто используются без контроля со стороны завода изготовителя. В связи с этим ООО «Химзавода ЭПП» не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта и Покупатель утрачивает право на предъявление претензий и удовлетворение требований, связанных с качеством полученных покрытий.
