



ООО «Химзавод ЭПП»
623750 г. Реж Свердловской обл., ул. Калинина, 6,
Тел/факс: (343)361-09-99, 235-78-99, 361-34-65,
8(34364) 3 42-86, 8-922-109-19-49
www.sigma-kraski.ru e-mail: extrapen@mail.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

краски ВД-АК 5015 ОВ «Сигма»

ТУ 2316-018-71555820-2015

НАЗНАЧЕНИЕ:

Краска ВД-АК 5015 ОВ «Сигма» огнезащитная вспучивающаяся предназначена для создания огнезащитного покрытия на металлоконструкциях производственных, гражданских и общественно-бытовых зданий, конструкций и оборудования.

Краска ВД-АК 5015 ОВ «Сигма» наносится в два или более слоев на предварительно загрунтованную поверхность до достижения необходимой толщины сухого покрытия при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5⁰С при помощи валика, кисти или краскораспылителя.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Перед применением краску перемешивают до однородного состояния и разбавляют до рабочей вязкости водой.

Рабочая вязкость краски должна быть (60-80) секунд (по вискозиметру ВЗ-4) при нанесении кистью или валиком, (30-40) секунд при нанесении пневмораспылением и (50-60) при безвоздушном распылении. Разбавленная краска должна быть использована в течение суток.

Краска наносится на сухую, очищенную от пыли, грязи, от старых лакокрасочных покрытий предварительно загрунтованную поверхность. Работы по нанесению краски необходимо проводить при температуре не ниже плюс 5⁰С и не выше 35⁰С и относительной влажности воздуха не выше 80%.

Расход краски в зависимости от способа нанесения и сложности конструкции - 200-280 г/м².

В зависимости от требуемой степени защиты конструкции определяется необходимое количество наносимых слоев краски, при этом минимальная толщина общего сухого слоя покрытия должна быть не менее 1,0 мм. Время сушки между слоями – не менее 60 минут, окончательная сушка – не менее 24 часа. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на человека и окружающую среду.

Краска ВД-АК 5015 ОВ «Сигма» не является декоративным покрытием. Для придания декоративных свойств и защиты ее от внешних воздействий рекомендуется делать финишное декоративное покрытие водно-дисперсионными красками.

После завершения работ рабочий инструмент должен быть промыт водой.

Краска ВД-АК 5015 ОВ «Сигма» не является пожароопасным продуктом!

Краску хранить в теплом помещении при плюсовой температуре.

Изложенная в данном документе информация основывается на наших лабораторных тестированиях и практическом опыте. Указанная информация носит общий характер и не учитывает специфику конкретного объекта. Лакокрасочные материалы являются полуфабрикатом и часто используются без контроля со стороны завода изготовителя. В связи с этим ООО «Химзавода ЭПП» не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта и



ООО «Химзавод ЭПП»
623750 г. Реж Свердловской обл., ул. Калинина, 6,
Тел/факс: (343)361-09-99, 235-78-99, 361-34-65,
8(34364) 3 42-86, 8-922-109-19-49
www.sigma-kraski.ru e-mail: extrapen@mail.ru

Покупатель утрачивает право на предъявление претензий и удовлетворение требований, связанных с качеством полученных покрытий.
