



ООО «Химзавод ЭПП»  
623750 г. Реж Свердловской обл., ул. Калинина, 6,  
Тел/факс: (343)361-09-99, 235-78-99, 361-34-65,  
8(34364) 3 42-86, 8-922-109-19-49  
[www.sigma-kraski.ru](http://www.sigma-kraski.ru) e-mail: [extrapen@mail.ru](mailto:extrapen@mail.ru)

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ грунтовки ВД-АК 0103 М «Сигма» ТУ 2316-018-71555820-2015

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Грунтовка ВД-АК 0103 М «Сигма» морозостойкая предназначена для создания промежуточного защитного слоя под декоративную отделку водно-дисперсионными красками бетонных, кирпичных, оштукатуренных и деревянных поверхностей.

Грунтовка ВД-АК 0103 М «Сигма» наносится в один или два слоя при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5<sup>0</sup>С при помощи валика, кисти или краскораспылителя.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Перед применением грунтовку перемешивают до однородного состояния и разбавляют до рабочей вязкости водой. В случае хранения грунтовки в зимний период в не отапливаемом складе перед применением необходимо занести ее в теплое помещение на двое суток, после чего тщательно перемешать.

Рабочая вязкость грунтовки должна быть (35-50) секунд (по вискозиметру ВЗ-4) при нанесении кистью или валиком, (25-35) секунд при нанесении пневмораспылением и (35-45) при безвоздушном распылении. Разбавленная грунтовка должна быть использована в течение суток.

Грунтовка наносится на сухую, очищенную от пыли, грязи, от старых лакокрасочных покрытий поверхность. Свежая штукатурка должна быть хорошо просушена и зашкурена. При необходимости поверхность дополнительно промывают водой и просушивают.

Работы по нанесению грунтовки необходимо проводить в сухую погоду при температуре не ниже плюс 5<sup>0</sup>С и не выше 35<sup>0</sup>С и относительной влажности воздуха не выше 80%.

Не допускается нанесение грунтовки на поверхности, покрытые известковыми или меловыми красками.

После завершения работ рабочий инструмент должен быть промыт водой.

Расход грунтовки в зависимости от способа нанесения и качества окрашиваемой поверхности - 120-180 г/м<sup>2</sup> по оштукатуренной или бетонной поверхности.

Количество наносимых слоев – один или два. Время сушки между слоями – около 40 - 60 минут, окончательная сушка – 1,0-1,5 часа. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на человека и окружающую среду.

**Грунтовка ВД-АК 0103 «Сигма» не является пожароопасным продуктом!**

**Допускается хранение грунтовки в не отапливаемых складских помещениях.**

*Изложенная в данном документе информация основывается на наших лабораторных тестированиях и практическом опыте. Указанная информация носит общий характер и не учитывает специфику конкретного объекта. Лакокрасочные материалы являются полуфабрикатом и часто используются без контроля со стороны завода изготовителя. В связи с этим ООО «Химзавода ЭПП» не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта и*



**ООО «Химзавод ЭПП»**  
623750 г. Реж Свердловской обл., ул. Калинина, 6,  
Тел/факс: (343)361-09-99, 235-78-99, 361-34-65,  
8(34364) 3 42-86, 8-922-109-19-49  
[www.sigma-kraski.ru](http://www.sigma-kraski.ru) e-mail: [extrapen@mail.ru](mailto:extrapen@mail.ru)

*Покупатель утрачивает право на предъявление претензий и удовлетворение требований, связанных с качеством полученных покрытий.*

---