



ООО «Химзавод ЭПП»
623750 г. Реж Свердловской обл., ул. Калинина, 6,
Тел/факс: (343)361-09-99, 235-78-99, 361-34-65,
8(34364) 3 42-86, 8-922-109-19-49
www.sigma-kraski.ru e-mail: extrapen@mail.ru

ПАСПОРТ

Грунтовка Сигма ЦК-050

полиуретановая цинкнаполненная
ТУ 2313-028-71555820-2014

Партия _____ Дата изготовления _____ Вид тары _____ Масса
нетто _____ Количество единиц упаковок в партии _____

Гарантийный срок хранения грунтовки Сигма ЦК-050 полиуретановой цинкнаполненной - 6 месяцев
со дня изготовления при соблюдении условий хранения и применения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Лабораторный № _____ от _____ 2017 г.

Наименование показателей	Норма	Результаты испытаний
1. Внешний вид грунтовки	Однородная масса без посторонних включений	
2. Цвет покрытия: серый	Не нормируется	
3. Адгезия пленки, баллы, не более	1	
4. Плотность грунтовки, г/см ³ , не менее	2,5	
5. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм. (или ВЗ-4) при температуре (20±0,5)°C, с, не менее	40	
6. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	85	
7. Соотношение полуфабриката и отвердителя (Десмодур 075)	93 : 7	
8. Жизнеспособность грунтовки после ввода отвердителя, ч., не менее	7	
9. Время высыхания покрытия до степени 3 при температуре (20±2)°C и относительной влажности (65±5)%, ч., не более	3	
10. Прочность пленки на изгиб, мм., не более	2	
11. Прочность пленки при ударе на приборе У-1, см., не менее	50	
12. Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°C, ч, не менее	24	
13. Стойкость покрытия к статическому воздействию 3% раствора хлористого натрия при температуре (20±2)°C, ч, не менее	24	
14. Стойкость покрытия к статическому воздействию индустриального масла при температуре (20±2)°C, ч, не менее	48	

Примечание: Изменение вязкости и образование легкоразмешиваемого осадка при хранении не является браковочным фактором, если после тщательного перемешивания грунтовка будет соответствовать всем требованиям настоящего стандарта.



ООО «Химзавод ЭПП»
623750 г. Реж Свердловской обл., ул. Калинина, 6,
Тел/факс: (343)361-09-99, 235-78-99, 361-34-65,
8(34364) 3 42-86, 8-922-109-19-49
www.sigma-kraski.ru e-mail: extrapen@mail.ru

Начальник лаборатории _____

Начальник производства _____

Свидетельство о приемке:

Партия № _____ грунтовки Сигма ЦК-050 полиуретановой цинкнаполненной соответствует ТУ 2313-028-71555820-2014 и допускается к отгрузке потребителю.

2017 г.

Изложенная в данном документе информация основывается на наших лабораторных тестированиях и практическом опыте. Указанная информация носит общий характер и не учитывает специфику конкретного объекта. Лакокрасочные материалы являются полуфабрикатом и часто используются без контроля со стороны завода изготовителя. В связи с этим ООО «Химзавода ЭПП» не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта и Покупатель утрачивает право на предъявление претензий и удовлетворение требований, связанных с качеством полученных покрытий.